

Pintura Pizarra



C.O.V.

Conforme a la Directiva 2010

Categoría A/a 140 g/L

Este producto contiene un máximo de < 110 g/L

Definición

Pintura mate para realizar pizarras y su mantenimiento en interior. La Pintura pizarra BIO-ROX[®] se aplica sobre madera, metal, después de disponer de una base con imprimación adaptada.

Composición

Ligante mixto sintético, cargas minerales, colorante, agua.

Ventajas

Fácil borrado de la tiza. Buen tensado. Buen agarre sobre soporte sano. Fácil de limpiar. Facilidad de puesta en obra para la renovación.

Características técnicas

De 8 - 10 m²/l para un espesor de 40 micrones – Densidad: 1,05 kg/dm³ – Secado (a 20°C, H.R.: 65%). Sin polvo: 30 min. Secado: 1 h – Recubrible: 2 h – Esperar 48 h antes de escribir – Limpieza de útiles con agua clara.

Extracto seco: En peso; 35%. En volumen: 33% - Tintas negro o verde.

Consejos de aplicación

- La puesta en obra deberá hacerse conforme al DTU 59.1.
- Los soportes estarán limpios y sanos.
- Las partes metálicas deberán recubrirse con una imprimación antióxido.
- En mantenimiento, lavar el antiguo revestimiento y eliminar las partes no adheridas
- Remover bien antes de la aplicación. Sobre soportes nuevos, aplicar dos o tres manos.
- Brocha o rodillo: Sin dilución. A pistola: Diluir al 5% con agua.
- No aplicar con temperatura inferior a 5°C ni superior a 30°C.

Conservación

En embalaje de origen: 12 meses. Al abrigo del calor y de la humedad.

Clasificación:

AFNOR NF T 36-0005 – Familia I clase 7b2.

Precauciones de uso

Leer etiquetaje antes de utilizar. Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de consulta a un médico, poner a disposición el recipiente o la etiqueta.

Para obtener más información, consulte la hoja de datos de seguridad.

Envases

0,5 L