

Prodicalce

Pintura de cal de origen vegetal



Definición

Preparación en polvo que permite realizar con un solo producto y según la dilución apropiada, tres acabados diferentes: ESTUCO, LECHADA y VELADURA (aguafuerte).

Composición

Cal aérea apagada, polvo de mármol, talco, blanco de titanio.

Ventajas

Naturalmente sana, Prodicalce BIOROX® es fabricada en Francia, en el máximo respeto a los usuarios, los animales y el medio ambiente, participando de una mejor gestión eco responsable de los recursos y de las energías.

Características técnicas

Blanco + 24 colores - Interior/Exterior - Alto poder opacificante - Microporosa – Fácil aplicación - Antiséptica – Antimicrobiana - Desinfectante – Sin olor – No provoca cargas electrostáticas - Microporosa – Alto poder cubriente - De fácil aplicación – Rendimiento aprox. ESTUCO: 5-8 m²/L. / LECHADA: 10-15 m²/L. / VELADURA (Agua fuerte): 20-30 m²/L. – Secado definitivo en 48 h. – Anticriptogámica - Limpieza de útiles con agua clara.

Características ecológicas

Sin C.O.V. de origen petrolífero.

Consejos de aplicación

Acabado **ESTUCO**: Ajustar de 5 a 7 L. de agua para 10 Kg. de polvo ó 1,5 L. de agua por 2 Kg. de polvo.

Aplicar (sobre soportes lisos únicamente) con la ayuda de un alisador inoxidable. Serán necesarias dos manos, en la segunda se le dará el brillo, efectuando pequeños movimientos en arco, presionando sobre el extremo de la llana de estucados.

Acabado **LECHADA**: Ajustar de 10 a 15 L. de agua para 10 Kg. de polvo ó 2,5 L. de agua para 2 Kg. de polvo. Aplicar con la ayuda de una brocha de encalar en forma de X. Dos manos son suficientes.

Acabado **VELADURA** (aguafuerte): Ajustar de 20 a 25 L. de agua para 10 Kg. de polvo o 4 a 5 L. de agua para 2 Kg. de polvo. Aplicar con brocha de encalar en una o dos manos.

En todos los casos, aplicar sobre soportes limpios, sanos y absorbentes. Si fuera necesario aplicar una mano de Imprimación Hardprim BIOROX® previamente.

Remover bien antes de del empleo. Dejar reposar 1 hora, mezclar de nuevo antes y durante la aplicación.

Humedecer el soporte el día anterior y antes de la aplicación.

Aplicar entre 10°C y 35°C (temperatura de la pintura, del aire ambiente y del soporte). Aplicar siempre en tiempo seco: humedad <65%.

PRODICALCE blanco: Para 2 Kg, ajustar 500 ml. de aditivo. /Para 10 Kg., ajustar 1 L. de aditivo.

PRODICALCE tintado:

Para 2 Kg., ajustar 1 L de aditivo tintado. / Para 10 Kg ajustar 2 L. de aditivo tintado, a realizar por su distribuidora de Productos BIO-ROX®.

Destino

En interior sobre todos los soportes lisos para estuco, lechada y veladura.

En exterior en fachadas nuevas o en renovación y de interior para lechada.

Precauciones de uso

Es obligatorio llevar gafas de seguridad, guantes de caucho y vestimenta de trabajo durante todos los períodos de manipulación del producto, desde el momento inicial de preparación del polvo, hasta la aplicación. Poner fuera del alcance de las criaturas. En caso de proyección en los ojos o sobre la piel, lavar inmediata y abundantemente con agua. En caso de irritación prolongada, proveerse de la etiqueta del producto y consultar a un médico. Irritación eventual ligada a la presencia de cal apagada.

Para obtener más información, consulte la hoja de datos de seguridad.

Envases

2 Kg - 10 Kg