

# Pasta Papel Tradición

Origen vegetal



## Definición

La Pasta Papel Tradición BIOROX®, es destinada a la decoración mural en interior. Fácil de utilizar, encuentra su espacio en las salas de estar.

## Composición

Carbonato de calcio, espesante celulósico, fibras vegetales, cola celulósica.

## Ventajas

Rica en materias primas renovables, contribuye a un hábitat más ecológico, a una calidad más sana del aire y a una disminución de los riesgos sanitarios en el más estricto respeto de las normas medioambientales, en consonancia con los enfoques de desarrollo sostenible y la eco-construcción.

Fabricado en Francia, en el máximo respeto a los usuarios, los animales y el medio ambiente, participa de una mejor gestión eco responsable de los recursos y de las energías.

## Características ecológicas

Sin solventes – Sin cosolventes – Sin esencias de cítricos – Sin C.O.V. de origen petrolífero.

## Características técnicas

Antiestática – Microporosa – Posibilidad de conexión sin dejar rastro de recuperación – No tira de los antiguos fondos – Variedad de decoraciones posibles – Lista empleo – Interior – Fácilmente despegable – Iguala las imperfecciones de los muros – Clase al fuego: M0 – Consumo aprox. 2 - 3 kg/m<sup>2</sup> – Secado definitivo 12 / 36 h – Densidad: 1 L = 1,66 kg – Limpieza de útiles con agua clara.

## Consejos de aplicación

- Puede aplicarse de diferentes maneras: a mano, a rodillo (extender primeramente con una llana de metal y pasar el rodillo para darle un efecto enyesado), directamente con la llana de metal, a pistola de gravedad. Puede ser rápidamente allanada con llana o bien hacer toda suerte de decoración estructurada. Proyectada: 4 kg/m<sup>2</sup> Corrección acústica con un factor de absorción de 0,8 W
- Aplicar entre 10°C y 35°C (temperatura de la pintura, del aire ambiente y del soporte).
- Aplicar siempre en tiempo seco: humedad < 65%

## Destino

En interior sobre todos los soportes previamente imprimados.

Sobre metales ferrosos, aplicar previamente una impresión antióxido.

Sobre metales no ferrosos, aplicar previamente una imprimación apropiada.

## Precauciones de uso

Evitar heladas.

Para obtener más información, consulte la hoja de datos de seguridad.

## Envases

25 kg