

# Pintura Pizarra



C.O.V.

Conforme a la Directiva 2010

Categoría A/a 140 g/L

Este producto contiene un máximo de < 110 g/L

## Definición

Pintura mate para realizar pizarras y su mantenimiento en interior. La Pintura Pizarra BIOROX® se aplica sobre madera, metal, después de disponer de una base con imprimación adaptada.

## Composición

Ligante mixto sintético, cargas minerales, colorante, agua.

## Ventajas

Fácil borrado de la tiza. Buen tensado. Buen agarre sobre soporte sano. Fácil de limpiar. Facilidad de puesta en obra para la renovación.

## Características técnicas

De 8 - 10 m<sup>2</sup>/l para un espesor de 40 micrones – Densidad: 1,05 kg/dm<sup>3</sup> – Secado (a 20°C, H.R.: 65%). Sin polvo: 30 min. Secado: 1 h – Recubrible: 2 h – Esperar 48 h antes de escribir – Limpieza de útiles con agua clara.

Extracto seco: En peso; 35%. En volumen: 33% - Tintas negro o verde.

## Consejos de aplicación

- La puesta en obra deberá hacerse conforme al DTU 59.1.
- Los soportes estarán limpios y sanos.
- Las partes metálicas deberán recubrirse con una imprimación antióxido.
- En mantenimiento, lavar el antiguo revestimiento y eliminar las partes no adheridas
- Remover bien antes de la aplicación. Sobre soportes nuevos, aplicar dos o tres manos.
- Brocha o rodillo: Sin dilución. A pistola: Diluir al 5% con agua.
- No aplicar con temperatura inferior a 5°C ni superior a 30°C.

## Conservación

En embalaje de origen: 12 meses. Al abrigo del calor y de la humedad.

## Clasificación:

AFNOR NF T 36-0005 – Familia I clase 7b2.

## Precauciones de uso

Leer etiquetaje antes de utilizar. Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de consulta a un médico, poner a disposición el recipiente o la etiqueta.

Para obtener más información, consulte la hoja de datos de seguridad.

## Envases

0,5 L